



**Vand- og olieafvisende udrustningsmiddel til imprægnering og pletbeskyttelse af tekstiler i rensemaskiner. Fri for halogene vædske. Til brug i perklor og kulbrinte maskiner.**

## Egenskaber

- Højeffektiv vand og olie reflektor på alle typer af tekstiler og læder
- Silkeagtig smidigt varegreb og ringe krøning af varen
- Meget jævne stribefri resultater, selv på varer
- Meget økonomisk i brug, herved lav transport-, lager- og emballeringsvolumen
- Simple anvendelse i spraymetode farve beskyttelse på overtøj vejr beskyttelse på regntøj og sporttøj, kermisk beskyttelse på arbejdtøj

## Fsisk – kemiske data

Udseende:	lys gul vædske
Vægrfylde:	0,77-0,79 g/ml (20 °C)
Viskositet:	5-20 mPas (20 °C)
Flammepunkt:	over 61 °C (PMCC)
Opløselig:	ubegrænset i perklor og kulbrinte opløselig i vand

## Anvendelse

Spray ufortyndet eller mixed med rens vædske i 3-5 min på det rene og centrifugerede emne. For at opnå ensartet spraying når vædsken er ufortyndet, anbefales det at bruge en 2,0 US gal/hr spray dyse.

Klassifikation	Fyldning	Dosering* per 10 kg fyldning
Overtøj	70%	300 ml
Regntøj	70%	450 ml
Termo tøj	70%	450 ml
Fyldningsgrad	50%	150 ml
Arbejdstøj (DIN 32 763)	100%	500 ml

\*100 ml VINOY PLUS = ca. 80 g; 100 ml perklor imprægnerings indhold = 160 g

Efter påførelse skal det tromles ved kold varmeeffekt 1 – 2 minutter. Tør herefter ved fuld varmeeffekt, hvorefter en temperatur på mindst 50°C ved tromleudgangen skal nås. Højere temperaturer fører til en intensivering af imprægneringseffekten. Lavere temperaturer fører til en reduktion af imprægneringseffekten.

### Sikkerhedshenvisning

VINOY PLUS må kun sprøjtes i lukkede maskiner. Dosering af VINOY PLUS er kun tilladt i lukkede rensesmaskiner i sprayanordninger med automatisk dosering.

Ukorrekte anvendelser som fx massiv overdosering eller ulovlig anvendelse af VINOY PLUS ved badbehandlinger kan forårsage eksplosionsfarlig atmosfære i maskinen og er absolut forbudt.

Sprøjtetågerne er giftige ved indånding. Behandling ved hjælp af påsprøjtning uden for lukkede maskiner kan fremkalde kvælningsanfald og er derfor forbudt.

Det er forbudt at anvende VINOY PLUS i den ikke-destillerende maskine i tandemanlæg.

Alle oplysninger baserer på vor nuværende viden. Anvendelsen af produktet skal tilpasses de pågældende driftsforhold. Eventuelle forpligtelser kan ikke udledes.

**kreussler**

*Kompetent og effektiv  
i tekstilkemi og hygiejne*

## Certificeringer

Kemisk beskyttelse (DIN 32 763) på arbejdstøj.

## Brug og opbevaring

VINOY PLUS er modtagelig over for fugt. Emballagen skal lukkes tæt efter hver udtagning.

Må ikke opbevares ved temperaturer på under 10°C og over 30°C.

Før brug skal produktet tempereres til mindst 15°C. I lukket emballage kan VINOY PLUS opbevares i mindst 12 måneder.